

ECOFILM S.R.L.

ECOFILM S.R.L.
SEDE LEGALE E STABILIMENTO
VIA 1° MAGGIO, 10/12
24040 OSIO SOPRA (BG)
TEL. 035/50.12.81 FAX 035/50.14.45
COD.FISC.E P.I. 01955270168

LAVORAZIONE POLIETILENE
-PELLICOLE PLT ESTENSIBILI
PER ALIMENTI
-ESTENSIBILE
-TERMORETRAIBILE

SCHEDA TECNICA FILM ESTENSIBILE IN LLDPE				
CARATTERISTICHE	METODO ASTM	UNITA' DI MISURA	FILM ESTENSIBILE MANUALE	FILM ESTENSIBILE MACCHINABILE
COLORE			TRASPARENTE BIANCO NERO BLU	TRASPARENTE BIANCO NERO BLU
SPESSORE	-	MICRON	23-30	23-30
DENSITA'	D-1505	gr/cc	0,916-0,918	0,917-0,919
DART DROP TEST	D-1709	gr	100	180
CARICO DI ROTTURA				
• LONG.	D-882 B	M Pa	40	38
• TRASV.	D-882 B	M Pa	25	26
ALLUNGAMENTO ALLA ROTTURA				
• LONG.	D-882 B	%	500	620
• TRASV.	D-882 B	%	800	850
ALLUNGAMENTO PRESTIRO	D-882 B	%	120-130	150-220
RESISTENZA ALLA LACERAZIONE (ELMENDORF)				
• LONG.	D - 1922	N/mm²	21	80
• TRASV.	D - 1922	N/mm²	103	200
CARICO ELASTICO				
• LONG.	D 882	N/mmq	11	15
• TRASV.	D 882	N/mmq	10	11

N.B. : Film prodotto con materiale in prima scelta LLDPE lineare. Idoneo nell'utilizzo del campo alimentare.