

ECOFILM S.R.L.

ECOFILM S.R.L.
SEDE LEGALE E STABILIMENTO
VIA I° MAGGIO, 10/12
24040 OSIO SOPRA (BG)
TEL. 035/50.12.81 FAX 035/50.14.45
COD.FISC.E P.I. 01955270168

LAVORAZIONE POLIETILENE
-PELLICOLE PLT ESTENSIBILI
PER ALIMENTI
-ESTENSIBILE
-TERMORETRAIBILE

SCHEDA TECNICA FILM ESTENSIBILE IN LLDPE				
CARATTERISTICHE	METODO ASTM	UNITA' DI MISURA	FILM ESTENSIBILE MACCHINABILE	
COLORE			TRASPARENTE	
SPESSORE	-	MICRON	10my	
DENSITA'	D-1505	gr/cc	0,916-0,918	
DART DROP TEST	D-1709	gr	104	
CARICO DI ROTTURA				
• LONG.	D-882 B	M Pa	84	
• TRASV.	D-882 B	M Pa	25	
ALLUNGAMENTO ALLA ROTTURA				
• LONG.	D-1922	%	1950	
• TRASV.		%	2550	
ALTEZZA BOBINA		mm.	500	
LUNGHEZZA BOBINA		MT.	3000/3040	
PESO BOBINA		KG.	16 circa	
DIAMETRO TUBO		Interno mm	760	
ALTEZZA TUBO		mm.	511	
PESO MANDRINO		Grammatura	1850/1900	
CONFEZIONI		Sfuse su bancale da cm. 100x120	46/pz.	