

ECOFILM S.R.L.

ECOFILM S.R.L.
SEDE LEGALE E STABILIMENTO
VIA 1° MAGGIO, 10/12
24040 OSIO SOPRA (BG)
TEL. 035/50.12.81 FAX 035/50.14.45
COD.FISC.E P.I. 01955270168

LAVORAZIONE POLIETILENE
-PELLICOLE PLT ESTENSIBILI
PER ALIMENTI
-ESTENSIBILE
-TERMORETRAIBILE

SCHEDA TECNICA FILM ESTENSIBILE IN LLDPE				
CARATTERISTICHE	METODO ASTM	UNITA' DI MISURA	FILM ESTENSIBILE MANUALE	
COLORE			TRASPARENTE	
SPESSORE	-	MICRON	10my	
DENSITA'	D-1505	gr/cc	0,916-0,918	
DART DROP TEST	D-1709	gr	104	
CARICO DI ROTTURA • LONG. • TRASV.	D-882 B D-882 B	M Pa M Pa	84 25	
ALLUNGAMENTO ALLA ROTTURA • LONG. • TRASV.	D-1922	% %	1950 2550	
ALTEZZA BOBINA		mm.	500	
LUNGHEZZA BOBINA		MT.	variabile	
DIAMETRO TUBO		Interno mm	500	
ALTEZZA TUBO		mm.	520	
PESO MANDRINO		Grammatura	350/400	
CONFEZIONI		Scatole	6/pz.	