

ECOFILM S.R.L.
 SEDE LEGALE E STABILIMENTO:
 VIA I° MAGGIO, 10/12
 I - 24040 OSIO SOPRA (BG)
 TEL. 035/50.12.81 FAX 035/50.14.45
 COD. FISC. E P.I. 01955270168

ECOFILM S.R.L.

LAVORAZIONE POLIETILENE
 - PELLICOLE PLT ESTENSIBILI
 PER ALIMENTI
 - ESTENSIBILE
 - TERMORETRAIBILE

SCHEMA TECNICA FILM ESTENSIBILE IN LLDPE

CARATTERISTICHE	METODO ASTM	UNITA' DI MISURA	FILM ESTENSIBILE MANUALE	FILM ESTENSIBILE MACCHINABILE
COLORE			TRASPARENTE	TRASPARENTE
SPESSORE	-	MICRON	20-23-30-35	20-23-30-35
DENSITA'	D-1505	gr/cc	0.916-0.918	0.917-0.919
DART DROP TEST	D-1709	Gr	100	180
CARICO DI ROTTURA				
• LONG.	D- 882 B	M Pa	40	38
• TRASV.	D- 882 B	M Pa	25	26
ALLUNGAMENTO ALLA ROTTURA				
• LONG.	D- 882 B	%	500	620
• TRASV.	D- 828 B	%	800	850
ALLUNGAMENTO PRESTIRO	D-882 B	%	100-120	150-180
RESISTENZA ALLA LACERAZIONE (ELMENDORF)				
• LONG.	D-1922	N/mm ²	21	80
• TRASV.	D-1922	N/mm ²	103	200
CARICO ELASTICO				
• LONG.	D 882	N/mm ^q	11	15
• TRASV.	D 882	N/mm ^q	10	11