

# ECOFILM S.R.L.

LAVORAZIONE POLIETILENE  
SEDE LEGALE E STABILIMENTO:  
VIA I° MAGGIO, 10/12  
I - 24040 OSIO SOPRA (BG)  
TEL. 035/50.12.81 FAX 035/50.14.45  
COD. FISC. E P.I. 01955270168

PELLICOLE PLT ESTENSIBILI  
PER ALIMENTI  
ESTENSIBILE  
TERMORETRAIBILE

## SCHEMA TECNICA SACCHI / FOGLI / BOBINE IN POLIETILENE 1° SCELTA

<b>PROPRIETA' TERMICHE</b>	
MELT FLOW INDEX 190° C	0.8
DENSITA'	0.900
PUNTO DI FUSIONE	116°
TEMPERATURA DI INFRAGILIMENTO	< - 70
TEMPERATURA DI RAMMOLLIMENTO (VICAT 1 KG)	80

<b>PROPRIETA' MECCANICHE</b>	
CARICO DI SNERVAMENTO	4-7
CARICO DI ROTTURA	32-35
ALLUNGAMENTO A ROTTURA	600-850
MODULO SECANTE 1%	45-50
MODULO A FLESSIONE	
RESISTENZA ALLA LACERAZIONE (Elmendorf)	65-90
IMPATTO IZOD	
RESISTENZA ALL'IMPATTO (DART DROP TEST)	>700
COEFFICIENTE DI FRIZIONE DINAMICO (COF)	>0.5
DUREZZA (SHORE D)	46
RESISTENZA AI TENSIOATTIVI (ESCR)	

<b>PROPRIETA' OTTICHE</b>	
CLARITY	7
HAZE	6
GLOSS 45°	55