# ECOFILM S.R.L.

**SEDE LEGLE E STABILIMENTO:**
**VIA 1° MAGGIO 10/12**
**24040 OSIO SOPRA (BG)**
**TEL. 035.501281**
**COD. FISC E P.I.: 01955270168**

**LAVORAZIONE POLIETILENE**
**-PELLICOLE PLT ESTENSIBILI PER ALIMENTI**
**-ESTENSIBILE**
**-TERMORETRAIBILE**

MACCHINABILE ALTO/PRESTIRO STANDARD (200-250%)

| **CARATTERISTICHE** | METODO ASTM | UNITA' DI MISURA | **FILM ESTENSIBILE MACCHINABILE** |
|---|---|---|---|
| COLORE | | | **TRASPARENTE** |
| SPESSORE | - | MICRON | 17 |
| DENSITA' | D-1505 | gr/cc | 0.917-0.919 |
| DART DROP TEST | D-1709 | Gr | 170 |
| CARICO DI ROTTURA<br>• LONG.<br>• TRASV. | <br>D- 882 B<br>D- 882 B | <br>M Pa<br>M Pa | <br>35<br>26 |
| ALLUNGAMENTO ALLA ROTTURA<br>• LONG.<br>• TRASV. | <br>D- 882 B<br>D- 828 B | <br>%<br>% | <br>620<br>850 |
| ALLUNGAMENTO PRESTIRO | D-882 B | % | 200-250max |
| RESISTENZA ALLA LACERAZIONE (ELMENDORF)<br>• LONG.<br>• TRASV. | <br>D-1922<br>D-1922 | <br>N/mm2<br>N/mm2 | <br>78<br>170 |
| CARICO ELASTICO<br>• LONG.<br>• TRASV. | <br>D 882<br>D 882 | <br>N/mmq<br>N/mmq | <br>13<br>10 |