ECOFILM S.R.L.
SEDE LEGALE E STABILIMENTO:
VIA I° MAGGIO, 10/12
I - 24040 OSIO SOPRA (BG)
TEL. 035/50.12.81 FAX 035/50.14.45
COD. FISC. E P.I. 01955270168

# ECOFILM S.R.L.

LAVORAZIONE POLIETILENE
- PELLICOLE PLT ESTENSIBILI PER ALIMENTI
- ESTENSIBILE
- TERMORETRAIBILE

## SCHEDA TECNICA FILM ESTENSIBILE IN LDPE MACCHINABILE STANDARD

| **CARATTERISTICHE** | METODO ASTM | UNITA' DI MISURA | **FILM ESTENSIBILE MACCHINABILE** |
|---|---|---|---|
| COLORE | | | **TRASPARENTE** |
| SPESSORE | - | MICRON | 20-23-30-35 |
| DENSITA' | D-1505 | gr/cc | 0.917-0.919 |
| DART DROP TEST | D-1709 | Gr | 180 |
| CARICO DI ROTTURA<br>• LONG.<br>• TRASV. | <br><br>D- 882 B<br>D- 882 B | <br><br>M Pa<br>M Pa | <br><br>38<br>26 |
| ALLUNGAMENTO ALLA ROTTURA<br>• LONG.<br>• TRASV. | <br><br>D- 882 B<br>D- 828 B | <br><br>%<br>% | <br><br>620<br>850 |
| ALLUNGAMENTO PRESTIRO | D-882 B | % | 150-180 |
| RESISTENZA ALLA LACERAZIONE (ELMENDORF)<br>• LONG.<br>• TRASV. | <br><br>D-1922<br>D-1922 | <br><br>N/mm2<br>N/mm2 | <br><br>80<br>200 |
| CARICO ELASTICO<br>• LONG.<br>• TRASV. | <br>D 882<br>D 882 | <br>N/mmq<br>N/mmq | <br>15<br>11 |