ECOFILM S.R.L.

SEDE LEGLE E STABILIMENTO:
VIA 1° MAGGIO 10/12
24040 OSIO SOPRA (BG)
TEL. 035.501281
COD. FISC E P.I.: 01955270168

LAVORAZIONE POLIETILENE
-PELLICOLE PLT ESTENSIBILI
PER ALIMENTI
-ESTENSIBILE
-TERMORETRAIBILE

MACCHINABILE ALTO/PRESTIRO EXTRA (280 -300 %)

CARATTERISTICHE	METODO ASTM	UNITA' DI MISURA	**FILM ESTENSIBILE MACCHINABILE**
COLORE			**TRASPARENTE**
SPESSORE	-	MICRON	17
DENSITA'	D-1505	gr/cc	0.917-0.919
DART DROP TEST	D-1709	Gr	170
CARICO DI ROTTURA • LONG. • TRASV.	 D- 882 B D- 882 B	 M Pa M Pa	 35 26
ALLUNGAMENTO ALLA ROTTURA • LONG. • TRASV.	 D- 882 B D- 828 B	 % %	 620 850
ALLUNGAMENTO PRESTIRO	D-882 B	%	280-300max
RESISTENZA ALLA LACERAZIONE (ELMENDORF) • LONG. • TRASV.	 D-1922 D-1922	 N/mm2 N/mm2	 78 170
CARICO ELASTICO • LONG. • TRASV.	 D 882 D 882	 N/mmq N/mmq	 13 10